



Esta prenda NO Contiene modacrílico

Marca : Repel-Tek

Modelo : C-25

Composicion: 65% Lenzing FR, 22% Meta Aramida
12% PA, 1% fibra antiestatica

Gramaje : 250 g/cm²

ATPV : 11.8 cal/cm² - Nivel 2

Normas: ASTM F2621 , EN 11612 EN 1149-3,
NFPA 2112 NFPA 1975 , NFPA 70E ,
ASTM F1959.

Pruebas de Laboratorio
Tela
Camisa
Boton, hilos, bordados.



Lavado:



COLORES:



CARACTERISTICAS:

- Todo accesorio y bordado cuenta con pruebas de resistencia térmica.
- Absorbe la humedad y la disipa mucho más rápido que otras telas, disminuyendo el estrés térmico del usuario.
- La tela utilizada para la confeccion de esta prenda no pierde sus propiedades de protección ignífuga frente a los lavados.
- Lenzing FR no contiene Modacrílico (Antimonio) el cual despidе ácido clorhídrico luego después de ser expuesto al fuego o arco eléctrico
- Repelencia contra químicos (opcional)

TECHSALEXANDRA

NFPA
2112



OBL ASOCIADOS S.A.C.
Teléf. (511) 355-0304 Entel: 998-261-063 Rpc: 964-380-513
Correo: ventas@obl.com.pe, www.obl.com.pe
Calle Magisterio 477, La Molina – Lima - Perú

 **OBL Asociados**
Soluciones en textiles industriales